



Cr-203 Pintura Epoxi 100% Solidos

DESCRIPCION

Cr-203 es un sistema epoxi de tres componentes.

Parte A: Resina Epoxi Pigmentada

Parte B: Agente de curado.

Parte C: Carga mineral

Posee terminación lisa o antiderrapante.

Se aplica en capas de entre 200µ a 800µ de espesor.

VENTAJAS

- Posee alta resistencia mecánica y a la abrasión, buena resistencia química, es sanitario, aséptico y de fácil limpieza.

- 100% sólidos en peso y volumen, libre de solventes.

- Es impermeable.

- Tiene excelente brillo y adherencia, se utiliza como acabado final.

- Apto para industrias de alto tránsito.

USOS RECOMENDADOS

- Recomendado para laboratorios, salas de proceso, industria alimenticia en general, quirófanos, industria de precisión, frigoríficos, salas de faena en buques pesqueros, industrias químicas, bioquímicas, laboratorios, hospitales, salas de computación,

hangares, talleres, lavaderos, plantas nucleares, laboratorios de materiales radiactivos etc.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie a aplicar debe estar limpia, seca, sana, y firme. Se recomienda un pulido mecánico de la superficie para una correcta adherencia.

MEZCLADO

Mezclar el componente "A" con el componente "B" durante 1 minuto o hasta la homogeneidad, luego verter lentamente el componente "C" hasta conseguir una mezcla homogénea. Utilizar mezclador de bajas revoluciones a fin de no incorporar aire a la mezcla.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar siempre una mano de imprimación con Cr-201, en algunos casos pueden no hacer falta, consulte al departamento técnico para más información. La superficie debe estar completamente limpia y seca, se aplica con rodillo de pelo corto, brocha/pincel. Puede aplicarse en capas de 200µ a 800µ. Transitable luego de 24hs para tránsito liviano, curado total en 7 días.

- No se debe aplicar a temperaturas menores a 7° C y mayores a 45° C.

- No se debe aplicar cuando la humedad relativa ambiente supere el 80%.

- Vida útil de la mezcla: 30 a 15 minutos según condiciones climáticas, se recomienda no preparar en módulos mayores a 4 litros, a mayor cantidad se prepare más rápida es la reacción dentro del envase.

- No se debe agregar diluyente ni alterar el producto, sin excepción.

LIMPIEZA

Para la correcta limpieza de las herramientas debe utilizarse el Diluyente Cr-290. Una vez endurecido solo podrá ser removido con métodos mecánicos.

SEGURIDAD

Producto combustible, mantener lejos de la llama y el calor. Utilizar protección personal, evitar el contacto con el cuerpo, causa irritación en la piel y en los ojos, en caso de cualquier síntoma consultar al médico inmediatamente.